


ACOTOP WEISS

FICHE TECHNIQUE



Mortier de pont d'adhérence pour fortes sollicitations et pierres naturelles sensibles à la décoloration

ACOTOP weiss est un mortier de pont d'adhérence à base de sable de quartz naturel pur, de ciment spécial, de matériaux composites et de granulats.

APPLICATION

ACOTOP weiss est un mortier de pont d'adhérence pour pierres naturelles sensibles à la décoloration.

ACOTOP weiss améliore la résistance à l'arrachement de la pierre naturelle du lit de pose.

La pierre d'ouvrage doit être dépouvue de poussière et de saleté, et humidifiée avec de l'eau avant application d'**ACOTOP weiss**.

MISE EN ŒUVRE

ACOTOP weiss se mélange avec de l'eau propre, manuellement ou à la machine, sans ajouter d'adjuvants et en évitant les grumeaux. La quantité d'eau ajoutée doit être adaptée en fonction de la consistance souhaitée pour le pont d'adhérence.

ACOTOP weiss doit être appliqué de manière couvrante sur l'ensemble de la surface.

La pierre d'ouvrage est posée frais sur frais et calée dans le lit de pose au maillet.

REMARQUES PARTICULIERES Ne pas mettre en œuvre ou utiliser en cas de risque de gel.

Interrompre les travaux de pose lorsque la température est inférieure à +5°C.

PROPRIETES

- Résistant au gel
- Très grande résistance à l'arrachement en quelques heures
- Effet hydrophobe
- Evite les décolorations
- Prise rapide

DONNEES CARACTERISTIQUES

Granularité	0-2,0 mm
Poids d'un sac	25 kg
Palettes (40 x 25 kg)	1000 kg
Durée de stockage	6 mois au sec
Consommation	env. 2 à 2,5 kg/m ²
Epaisseur de couche	env. 2.0 à 4,0 mm
Mélange pour sac de 25 kg	env. 5 à 6 litres
Ouvrabilité	env. 45 minutes