



Durrer Systems

Alles andere als oberflächlich

Reinigungsempfehlung für durrisierte® Betonflächen (Aussen & Innen)

- Erklärung:** Durrisierte® Betonoberflächen sind das Endresultat von differenzierten Applikationen der Firma Durrer Systems. Starke mechanische oder chemische Einwirkungen, welche den Beton verletzen, führen auch zu Beschädigungen an der Durrisierung®.
- Ideale Reinigung:** chemiefrei, mit mobil produziertem, destilliertem Wasser (Umkehrosmose) und dem Systemarbeitskopf. Bei erheblichen Anschmutzungen können die Oberflächen mit einem neutralen Reiniger (pH 6,0 – 7,0, nach den Vorgaben für biologische Reinigungsmittel) eingewaschen und im Nachgang mit mobil produziertem, destilliertem Wasser gespült werden.
- Konventionelle Reinigung:** steht kein destilliertes Wasser zur Verfügung, können die durrisierten Oberflächen normalerweise nur mit Wasser und Schwamm gereinigt werden. Bei erheblichen Anschmutzungen können die Oberflächen mit einem neutralen Reiniger (pH 6,0 – 7,0, nach den Vorgaben für biologische Reinigungsmittel) eingewaschen und im Nachgang mit Wasser und Schwamm gereinigt werden.
- Zu vermeiden sind:** Anwendung folgender Maschinen, Werkzeuge, Produkte und Zubehör: Hochdruckreinigung grösser 75 bar, Scotch-Brite jeglicher Form und Farbe, scheuernde oder mechanisch abtragende Medien, Mikrofaserlappen, Klängen und Spachtel (Aufzählung nicht abschliessend).

Führen die Reinigungsarbeiten nach den oben erwähnten Vorschriften nicht zu einem vernünftigen Resultat, bzw. zeigen sich andere Probleme mit den durrisierten® Betonflächen, dürfen keinesfalls Experimente oder Versuche durchgeführt werden.

In solchen Fällen kontaktieren Sie bitte Durrer Systems: Telefon 079 667 73 73

(Ausgabe Stand Mai 2019)

Durrer Systems Oberflächentechnik GmbH

Untere Wiltisgasse 26
CH-8700 Küsnacht ZH

Tel +41 44 911 07 15
Fax +41 44 910 30 58

info@durrer-systems.com
www.durrer-systems.com