


VARIVA BEIZEN








INHALT

WASSERBEIZEN	6
VARIVA PLUS 8779	6
VARIVA AQUA 8771 SPRAY	10
VARIVA AQUA 8770 WIPE	12
LÖSEMITTELBEIZEN	14
VARIVA SOLVA 8776 SPRAY	14
VARIVA SOLVA 8775 WIPE	16
HOW TO: SPRITZBEIZEN	18





BEIZEN MIT TEKNOS

Die Schaffung von einzigartigen Oberflächenstrukturen unterstreicht die Fachkompetenz eines jeden Holzhandwerkers. Die vielfältigen Beizen von Teknos ermöglichen durch ihre Farbvielfalt und Variationsmöglichkeiten wirkungsvolle Übergänge und Effekte.

Es gilt als eine Kunst in der Branche, mit Farben und Beizen die Wirkung von Holz zu verstärken. Moderne Farbtöne unterstreichen die natürliche Schönheit von Holz und die Holzbeizen von Teknos ermöglichen dabei die optische Individualität der Möbel und Oberflächen. Das Sortiment von Teknos umfasst wässrige und lösemittelhaltige Beizen, welche sowohl im Spritz- als auch im Wischverfahren verarbeitet werden können. Mit den produktübergreifend einsetzbaren Basisfarbtönen lassen sich kundenspezifische Farbtöne kinderleicht selbst ausmischen. Zudem können die Basisfarbtöne zum Nuancieren von bereits ausgemischten Beizen und als Einmalpositivbeizen eingesetzt werden. Sie möchten sich inspirieren lassen oder direkt aus einer Farbtonpalette auswählen? Kein Problem! Sämtliche Teknos Beizsysteme sind in einer umfangreichen und modernen Farbtonkollektion verfügbar. Die hochwertigen Beizsysteme von Teknos zeichnen sich durch Langlebigkeit und Belastbarkeit aus und tragen zur optischen Verschönerung der Oberfläche bei.

MIT TEKNOS ZUM BEIZPROFI WERDEN

Teknos bietet nicht nur die Produkte, sondern auch die Ausbildung zur fachgerechten professionellen Anwendung gleich dazu. Im modern eingerichteten Trainingscenter in Bendorf (LI) stehen ausgewählte Übungsanlagen zur Verfügung. Ein vielfältiges Kursangebot ermöglicht es Kunden und Partnern, ihr vorhandenes Wissen über Beiztechniken aufzufrischen und mehr über Trends und neue Technologien zu erfahren. Unter fachkundiger Anleitung unserer Anwendungstechniker werden Kurse mit den Schwerpunkten Beizen, Grundierung/Farblacke und Wasserlacke angeboten.

Detaillierte Informationen zu den Kursen sowie zu den Anmeldemöglichkeiten stehen unter www.teknos.ch zur Verfügung.

WASSERBEIZEN

VARIVA PLUS 8779



BESCHREIBUNG

VARIVA PLUS Spritzbeize ist eine gebrauchsfertig eingestellte, wässrige Einmal-Positiv-Beize, die einen besonders positiven Beizeffekt auf Ihre Möbel aus Nadel- oder Harthölzern hat. Speziell auf der schwierig zu beizenden Buche, sorgt VARIVA PLUS für ein schönes und elegantes Beizbild. Das Ergebnis mit VARIVA PLUS ergibt ein ebenmässiges und anmutiges Beizbild für alle Möbel, Täfer sowie den gesamten Innenausbau.

EIGENSCHAFTEN

- Spritzbeize
- Erzeugt einen stark positiven Beizeffekt
- Wasserbasierte Formulierung
- Geeignet für Nadel- und Harthölzer
- Farbtöne sind untereinander mischbar
- Überlackierung mit allen gängigen lösemittelhaltigen oder wässrigen Klarlacksystemen von Teknos

ANWENDUNGSBEREICHE

Möbel- und Innenausbau sowie Täfer, bei denen ein stark positives Beizbild erzielt werden soll.

GEBINDEGRÖSSEN

1 L, 5 L, 10 L, 25 L

FARBTÖNE

Spezifische Farbtöne können mit den Basisfarbtönen von VARIVA PLUS 8779 verfügbar in untenstehenden Farbtönen und der BASIS T selbst ausgemischt werden:

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
877900TR	VARIVA PLUS 8779-00 BASIS T
8779009010	Gelb 9010
8779009020	Orange 9020
8779009030	Rot 9030
8779009040	Pink 9040
8779009050	Grün 9050
8779009060	Blau 9060
8779009080	Schwarz 9080
8779009090	Weiss 9090

877900SET VARIVA PLUS 8779-00 SET
(Das Set beinhaltet die Basis sowie die Basisfarbtöne)



VARIVA PLUS 8779 BEISPIELFARBTÖNE



HELLBRAUN 1500

Gelb	7.48 g
Rot	2.56 g
Pink	1.39 g
Grün	0.89 g
Schwarz	0.15 g
Basis T	87.54 g



LICHTBRAUN 2000

Gelb	10.95 g
Rot	6.45 g
Pink	2.30 g
Grün	2.75 g
Schwarz	1.90 g
Basis T	75.65 g



BEIGEBRAUN 2500

Gelb	7.86 g
Rot	3.56 g
Pink	1.52 g
Grün	1.18 g
Blau	0.44 g
Schwarz	2.23 g
Basis T	83.22 g



KASTANIENBRAUN 3000

Weiss	14.94 g
Rot	7.36 g
Pink	2.84 g
Grün	2.97 g
Blau	1.95 g
Schwarz	1.33 g
Basis T	68.61 g



ROTBRAUN 3500

Gelb	26.91 g
Rot	16.31 g
Schwarz	7.63 g
Basis T	49.16 g



REHBRAUN 4000

Gelb	24.00 g
Rot	7.40 g
Pink	5.05 g
Grün	0.80 g
Blau	4.15 g
Schwarz	3.10 g
Basis T	55.50 g



DUNKELBRAUN 4500

Gelb	25.00 g
Rot	8.55 g
Pink	7.50 g
Grün	3.50 g
Blau	6.45 g
Basis T	49.00 g



MITTELGRAU 5000

Gelb	3.45 g
Rot	1.20 g
Pink	0.90 g
Blau	2.55 g
Basis T	91.90 g



GRAU 5500

Weiss	0.70 g
Gelb	5.75 g
Rot	1.35 g
Pink	1.00 g
Grün	0.65 g
Blau	0.40 g
Schwarz	1.07 g
Basis T	89.08 g



GRAUBRAUN 6000

Gelb	6.60 g
Rot	6.85 g
Grün	9.35 g
Schwarz	5.80 g
Basis T	71.40 g



WALDBRAUN 7000

Gelb	7.15 g
Rot	0.55 g
Pink	2.35 g
Grün	0.45 g
Blau	0.40 g
Schwarz	0.47 g
Basis T	88.63 g



AROSA HELL 7010

Weiss	1.32 g
Gelb	6.45 g
Rot	2.90 g
Pink	0.75 g
Grün	0.35 g
Blau	0.50 g
Schwarz	0.13 g
Basis T	87.60 g



ANTI KBRAUN 7020

Weiss	0.64 g
Gelb	8.35 g
Rot	3.10 g
Pink	1.10 g
Grün	0.55 g
Blau	0.90 g
Schwarz	0.60 g
Basis T	84.76 g



TANNENGRAU 7030

Weiss	1.76 g
Gelb	8.60 g
Rot	2.75 g
Pink	2.21 g
Grün	1.95 g
Blau	0.70 g
Schwarz	1.20 g
Basis T	80.83 g



NUSSBRAUN 7040

Weiss	0.37 g
Gelb	10.40 g
Rot	3.35 g
Pink	1.65 g
Grün	1.35 g
Blau	0.95 g
Schwarz	0.90 g
Basis T	81.03 g



FICHTENBRAUN 7050

Weiss	1.96 g
Gelb	5.55 g
Rot	1.10 g
Pink	1.70 g
Grün	0.80 g
Blau	0.40 g
Schwarz	0.20 g
Basis T	88.29 g



SILBERBRAUN 7060

Weiss	2.61 g
Gelb	9.65 g
Rot	4.50 g
Pink	1.70 g
Grün	0.95 g
Blau	0.35 g
Schwarz	3.90 g
Basis T	76.34 g



SAMTBRAUN 7070

Weiss	3.75 g
Gelb	5.62 g
Rot	1.19 g
Pink	1.76 g
Grün	0.54 g
Blau	0.12 g
Schwarz	0.79 g
Basis T	86.24 g



EDELBRAUN 7080

Gelb	7.85 g
Rot	6.75 g
Schwarz	11.53 g
Basis T	73.87 g



LICHTGRAU 7090


Weiss	2.38 g
Gelb	23.80 g
Rot	7.60 g
Pink	3.80 g
Grün	4.30 g
Blau	0.95 g
Schwarz	10.80 g
Basis T	46.37 g

1x mit 40 g/m² appliziert auf Fichte und überlackiert mit SUPREMO KLARLACK 3990-15. Alle vorliegenden Farb- und Effektmuster dienen als Orientierungshilfe. Die entsprechende Beize kann auf Grund von Unterschieden in Holz, Schliff, Beizauftrag und/oder eingesetztem Lackmaterial zu abweichenden Resultaten führen.

VARIVA PLUS 8779 BASISFARBTÖNE



GELB 9010-1
Gelb 100
Basis T 0



GELB 9010-2
Gelb 80
Basis T 20



GELB 9010-3
Gelb 50
Basis T 50



GELB 9010-4
Gelb 10
Basis T 90



ORANGE 9020-1
Orange 100
Basis T 0



ORANGE 9020-2
Orange 80
Basis T 20



ORANGE 9020-3
Orange 50
Basis T 50



ORANGE 9020-4
Orange 10
Basis T 90



ROT 9030-1
Rot 100
Basis T 0



ROT 9030-2
Rot 80
Basis T 20



ROT 9030-3
Rot 50
Basis T 50



ROT 9030-4
Rot 10
Basis T 90



PINK 9040-1
Pink 100
Basis T 0



PINK 9040-2
Pink 80
Basis T 20



PINK 9040-3
Pink 50
Basis T 50



PINK 9040-4
Pink 10
Basis T 90



GRÜN 9050-1
Grün 100
Basis T 0



GRÜN 9050-2
Grün 80
Basis T 20



GRÜN 9050-3
Grün 50
Basis T 50



GRÜN 9050-4
Grün 10
Basis T 90



BLAU 9060-1
Blau 100
Basis T 0



BLAU 9060-2
Blau 80
Basis T 20



BLAU 9060-3
Blau 50
Basis T 50



BLAU 9060-4
Blau 10
Basis T 90



SCHWARZ 9080-1
Schwarz 100
Basis T 0



SCHWARZ 9080-2
Schwarz 80
Basis T 20



SCHWARZ 9080-3
Schwarz 50
Basis T 50



SCHWARZ 9080-4
Schwarz 10
Basis T 90

VARIVA PLUS 8779 BASISFARBTÖNE



WEISS 9090-1
Weiss 100
Basis T 0




WEISS 9090-2
Weiss 80
Basis T 20



WEISS 9090-3
Weiss 50
Basis T 50



WEISS 9090-4
Weiss 10
Basis T 90





BESCHREIBUNG

VARIVA AQUA Spritzbeize ist eine wasserbasierte und gebrauchsfertig eingestellte Beize mit einer hohen Lichtechtheit. VARIVA AQUA verleiht Ihren Oberflächen ein elegantes, egalisierendes und somit gleichmässiges Erscheinungsbild.

EIGENSCHAFTEN

- Spritzbeize
- Hohe Lichtechtheit
- Wasserbasierte Formulierung
- Auf allen Holzarten einsetzbar
- Sehr gutes Ausgleichsvermögen
- Farbtöne sind untereinander mischbar
- Überlackierung mit allen gängigen lösemittelhaltigen oder wässrigen Klarlacksystemen von Teknos

ANWENDUNGSBEREICHE

Möbel- und Innenausbau, bei denen ein gleichmässiges Beizbild erzielt werden soll.

GEBINDEGRÖSSEN

1 L, 5 L, 10 L

FARBTÖNE

Spezifische Farbtöne können mit den Basisfarbtönen von VARIVA AQUA 8771 verfügbar in untenstehenden Farbtönen und den zwei Basen BASIS T selbst ausgemischt werden:

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
877100TR	VARIVA AQUA 8771-00 SPRAY BASIS T
877000TR	VARIVA AQUA 8770-00 WIPE BASIS T
877000220	Braun 220
877000221	Gelb 221
877000222	Orange 222
877000223	Rot 223
877000224	Blau 224
877000225	Schwarz 225
877000226	Weiss 226

877100SET VARIVA AQUA 8771-00 SPRAY SET
(Das Set beinhaltet die Basen sowie die Basisfarbtöne)

VARIVA AQUA 8771 BEISPIELFARB TÖNE

	HELLBRAUN 1500 Gelb 1.6 g Rot 1.2 g Schwarz 0.1 g Basis T WIPE 97.1 g Basis T SPRAY 50.0 g		LICHTBRAUN 2000 Gelb 9.6 g Rot 2.7 g Schwarz 0.7 g Basis T WIPE 86.9 g Basis T SPRAY 50.0 g		BEIGEBRAUN 2500 Gelb 4.0 g Rot 4.1 g Blau 0.7 g Schwarz 0.2 g Basis T WIPE 91.0 g Basis T SPRAY 50.0 g		KASTANIENBRAUN 3000 Orange 5.0 g Rot 1.5 g Braun 6.0 g Basis T WIPE 87.5 g Basis T SPRAY 50.0 g
	ROTBRAUN 3500 Orange 18.2 g Rot 9.5 g Blau 1.3 g Schwarz 0.3 g Basis T WIPE 70.7 g Basis T SPRAY 50.0 g		REHBRAUN 4000 Gelb 3.1 g Braun 20.0 g Basis T WIPE 76.9 g Basis T SPRAY 50.0 g		DUNKELBRAUN 4500 Gelb 22.8 g Rot 4.6 g Schwarz 4.6 g Weiss 4.0 g Basis T WIPE 64.0 g Basis T SPRAY 50.0 g		AROSA HELL 7010 Gelb 2.1 g Rot 1.6 g Blau 0.2 g Basis T WIPE 96.2 g Basis T SPRAY 50.0 g
	ANTIKBRAUN 7020 Gelb 2.0 g Rot 2.0 g Blau 0.4 g Schwarz 0.1 g Basis T WIPE 95.6 g Basis T SPRAY 50.0 g		TANNENGRAU 7030 Orange 4.6 g Rot 3.2 g Schwarz 0.3 g Weiss 2.9 g Basis T WIPE 88.2 g Basis T SPRAY 50.0 g		NUSSBRAUN 7040 Gelb 2.5 g Rot 1.3 g Schwarz 1.0 g Basis T WIPE 95.2 g Basis T SPRAY 50.0 g		FICHTENBRAUN 7050 Orange 4.0 g Rot 2.0 g Blau 0.3 g Schwarz 0.2 g Weiss 1.0 g Basis T WIPE 92.5 g Basis T SPRAY 50.0 g
	SILBERBRAUN 7060 Orange 5.0 g Rot 2.0 g Blau 0.9 g Schwarz 0.5 g Weiss 1.0 g Basis T WIPE 86.9 g Basis T SPRAY 50.0 g		EDELBRAUN 7080 Gelb 3.6 g Rot 5.2 g Blau 1.4 g Schwarz 1.8 g Basis T WIPE 88.0 g Basis T SPRAY 50.0 g				

1x mit 40 g/m² appliziert auf Ahorn und überlackiert mit SUPREMO KLARLACK 3990-15. Alle vorliegenden Farb- und Effektmuster dienen als Orientierungshilfe. Die entsprechende Beize kann auf Grund von Unterschieden in Holz, Schliff, Beizauftrag und/oder eingesetztem Lackmaterial zu abweichenden Resultaten führen.